

系 統	2液型エポキシ樹脂系繊維シート含浸接着剤
特 長	繊維シートに対する含浸接着性に優れる。
用 途	SUFF シート工法用含浸接着剤
配 合 比	主 剤：硬化剤 ＝ 2：1 （重量比）
荷 姿	10kg セット （主剤／6.67kg、硬化剤／3.33kg）
外 観 性 状	主 剤…白色粘稠液状 硬化剤…淡黄色透明粘稠液状 混合物…淡黄色粘稠液状

可使時間の目安
硬化時間の目安

温 度 [℃]	15	20	35
可 使 時 間 [分]	70	55	18
貼付有効時間 [時間]	4.0	2.0	1.0
硬化時間 [時間]	18	11	6

※可使時間：接着剤混合開始から塗布作業ができなくなるまでの時間

貼付有効時間：接着剤混合開始から SUFF シートの貼付を終了しなくてはならない時間

比 重	1.1 （硬化物）
標 準 使 用 量	0.6kg/m ²
貯 蔵 保 証 期 間	12か月 （未使用、冷暗所保存）
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 計量した主剤、硬化剤を攪拌機で十分に混合攪拌する。 3) コテ、ゴムベラ等で擦り付けるように下地調整をしながら塗布する。 4) SUFF シートを貼り付け、ねじローラー等で接着剤をシートに含浸させる。 5) 巻き込んだ空気をシート外へ移動させる。
使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を充分に行う。（レイトンス、汚れ、脆弱部の除去） 2) 接着面に浮水がある場合は、浮水を除去し、乾燥させる。 3) 気温15℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート（SDS）を参照してください。