

系	統	2液無溶剤型エポキシ樹脂系プライマー
特	長	1) コンクリートに対する接着性に優れる。 2) 極めて粘度が低く、微細なひび割れ（0.2mm以下）への含浸性に優れている。
用	途	SUFF シート工法用プライマー
配	合	主 剤：硬化剤 ＝ 2：1 （重量比）
荷	姿	1.5kg セット （主剤／10.00kg、硬化剤／5.00kg）
外	観	主 剤…無色透明液状 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状

可使時間の目安
硬化時間の目安

温 度 [℃]	15	20	35
可 使 時 間 [分]	90	60	12
硬 化 時 間 [時間]	1.5	9	5

※可 使 時 間：接着剤混合開始から塗布作業ができなくなるまでの時間

比	重	1.17 （硬化物）
標	準 使 用 量	0.15kg/m ² （刷毛、ローラー）
貯	蔵 保 証 期 間	12か月 （未使用、冷暗所保存）
消	防 法 に よ る	主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
区	分	硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性
毒	物 及 び 劇 物	主 剤 該当しない
取	締 法	硬化剤 該当しない
使	用 方 法	1) セット単位 また は主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 刷毛、ローラーで塗布する。
使	用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を充分に行う。（レイタンス、汚れ、脆弱部の除去） 2) 接着面に浮水がある場合は、浮水を除去し、乾燥させる。 3) 気温15℃以下、湿度85%以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 4) 可使時間内に塗装作業を終了する。 5) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意

1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
2. 皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。
3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
4. 詳細については製品安全データシート（SDS）を参照してください。