製品説明書

ショーボンド WBグラウトG

G24010

系 2液型エポキシ樹脂系注入接着剤

1) コンクリート湿潤面、PSシート(ガラス繊維強化不飽和ポリエステル樹脂板) 特 長 への接着性に優れる。

2) 粘度が低く注入作業性に優れる。

1) PSシート工法専用注入接着剤 用 途

配 合 比 主 剤:硬化剤 = 2:1 (重量比)

姿 10kg セット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg) 荷

外 観 性 状 主 剂…無色透明液状

> 硬化剤…淡黄色透明液状 混合物…淡黄色透明液状

可使時間の目安

タイ	プ	通 年 用			
温 度	$[^{\circ}C]$	5	1 0	2 0	3 0
可使時間	[分]	1 2 0	9 0	5 0	2 0

比 重 1.15±0.05 (硬化物)

貯蔵保証期間 12か月 (未使用、冷暗所保存)

消防法による 主 剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 硬化剤 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 分

毒物及び劇物 主 剤 該当しない 取 締 法 硬化剤 該当しない

使用方法

- 1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。
- 2) 主剤、硬化剤を攪拌機で均一になるまで十分に混合撹拌する。
- 3) 電動ポンプ、足踏みポンプ等で、混合物を注入する。

使用上の注意 1)接着面の表面処理を十分に行う。(レイタンス、汚れの除去)

- 2) 主剤と硬化剤の混合撹拌時、空気を巻き込まないように、低速で撹拌を行う。
- 3) 可使時間内に作業を終了する。
- 4) シンナーや水を混入して使用しない。

- 1. 健康上、注意を要する物質を含有しています。
- 2. 皮膚に付着すると"かぶれ"を起こすおそれがあります。
- 3. 取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。
- 4. 詳細については安全データシート(SDS)を参照してください。