

系 統	2液型エポキシ樹脂系接着剤
特 長	1) コンクリート湿潤面や金属等の接着性に優れる。 2) パテ状で、コンクリート、鋼板などの接着、シール作業性に優れる。 3) 耐水性、耐薬品性に優れる。
用 途	1) コンクリート、金属、石材、磁器タイルなどの湿潤面接着用
配 合 比	主 剤：硬化剤 = 2：1 (重量比)
荷 姿	10kgセット (主剤/6.67kg、硬化剤/3.33kg)
外 観 性 状	主 剤…白色パテ状 硬化剤…灰色パテ状 混合物…灰白色パテ状

## 可使時間の目安

タ イ プ	通 年 用			
	5	10	20	30
温 度 [°C]	5	10	20	30
可 使 時 間 [分]	70	70	60	35

比 重	1.65±0.10 (硬化物)
貯 蔵 保 証 期	12か月 (未使用、冷暗所保存)
消 防 法 に よ る 区 分	主 剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの) 硬化剤 指定可燃物 合成樹脂類 (その他のもの)
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法	主 剤 該当しない 硬化剤 該当しない
使 用 方 法	1) セット単位または主剤、硬化剤を配合比にしたがって計量して使用する。 2) 主剤、硬化剤を練り板上で均一になるまで十分に混合攪拌する。 3) 金へら、コテを用いて、充てん・接着を行う。
使 用 上 の 注 意	1) 接着面の表面処理を十分に行う (レイタンス、汚れ、水分の除去)。 2) パテ状なので、混合ムラがないように十分に混合攪拌する。 3) 可使時間内に作業を終了する。 4) シンナーや水を混入して使用しない。

⚠ 注 意
-------

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>健康上、注意を要する物質を含有しています。</li> <li>皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。</li> <li>取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。</li> <li>詳細については安全データシート (SDS) を参照してください。</li> </ol> |
|--|