

# 製品規格表



製品名 ショーボンド #101

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20°C、7日間	—	1.70 ± 0.10
粘 度	垂直ダレ試験	20°C	—	ダレ認めず
可使時間	温度上昇法	20°C	分	60 以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	60 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	(4.0~8.0) × 10 <sup>3</sup>
曲 げ 強 さ	JIS K7203	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	40 以上
引 張 強 さ	JIS K7113	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	20 以上
衝 撃 強 さ	JIS K7111	20°C、7日間	k J/m <sup>2</sup>	1.5 以上
硬 さ	JIS K7215	20°C、7日間	HDD	85 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	11 以上