

製品規格表



製品名 ショーボンド # 1 0 1 T K

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.70 ± 0.10
ダレ	JIS A1439	20℃	mm	ダレ認めず
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	60 以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	20 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	11 以上