

# 製品規格表



製品名 ショーボンド #202

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20°C、7日間	—	1.30 ± 0.10
粘度	JIS K6833	20°C	mPa·s	3000~7000
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	50以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	(2.0~4.5) × 10 <sup>3</sup>
曲げ強さ	JIS K7203	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	40以上
引張強さ	JIS K7113	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	20以上
衝撃強さ	JIS K7111	20°C、7日間	kJ/m <sup>2</sup>	1.5以上
硬さ	JIS K7215	20°C、7日間	HDD	80以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	13以上