

製品規格表



製品名 ショーボンド #303C

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.20 ± 0.05
粘度	JIS K6833	20℃	mPa·s	700~2700
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	35以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	(0.5~2.0) × 10 ³
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N/mm ²	15以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	15以上
衝撃強さ	JIS K7111	20℃、7日間	kJ/m ²	1.5以上
硬さ	JIS K7215	20℃、7日間	HDD	75以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	10以上