

製品規格表



製品名 ショーボンド AWモルタル

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
流動性※	JIS R5201 フロー(引き抜きのみ)	20℃	mm	200～400
ブリーディング	JIS A1123	20℃	%	0
凝結時間	JIS R5201	20℃	時間一分	始発 1hr 以上 終結 10hr 以内
膨張収縮率	CRD-C589 改良式	20℃、7日間	%	0 以上
圧縮強度	JSCE-G541 気中養生	20℃、28日間	N/mm ²	45 以上
単位容積重量	JIS A1116	20℃	g/cm ³	2.0 ± 0.1
塩化物含有量	ドライケミストリー法	20℃	kg/m ³	0.3 以下

※流動性：フローコーンに離型剤（CRC 5-56 等）を塗布し、試験を行う。