

# 製品規格表



製品名 ショーボンド BKグラウト

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.15 ± 0.05
粘度	JIS K6833	20℃	mPa・s	7000~16000
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	45 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	1.0×10 <sup>3</sup> 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	10 以上