# 製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＢＬグラウト１００

| 試　験　項　目 | 試　験　方　法 | 試　験　条　件 | 単　　位 | 規　　格　　値 |
|---|---|---|---|---|
| 比　　重 | JIS K7112 | 20℃、7 日間 | — | 1.10 ± 0.05 |
| 粘　　度 | JIS K6833 | 20℃ | mPa･s | 100～1000 |
| 可　使　時　間 | 温度上昇法 | 20℃ | 分 | 30 以上 |
| 硬　化　時　間 | ドライングレコーダー法 | 20℃ | 時間 | 24 以内 |
| 引　張　強　さ | JIS K7113 | 20℃、7 日間 | N／㎟ | 3 以上 |
| 伸　　び | JIS K7113 | 20℃、7 日間 | % | 100 以上 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |