

# 製品規格表



製品名 ショーボンド BLグラウト (WW)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.17 ± 0.05
粘度	JIS K6833	20℃	mPa・s	300～600
可使用時間	温度上昇法	5℃	分	20以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	50以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	1.0×10 <sup>3</sup> 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	10以上