製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＣＥ（WW）

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
比　　重	JIS K7112	20℃、7 日間	—	1.00 ～ 1.30
可　使　時　間	温度上昇法	5℃	分	30 以上
曲　げ　強　さ	JIS K7203	20℃、7 日間	N／㎟	40 以上
引　張　強　さ	JIS K7113	20℃、7 日間	N／㎟	30 以上
引張せん断 接　着　強　さ	JIS K6850	20℃、7 日間	N／㎟	10 以上