

製品規格表



製品名 C P J - L モルタル

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
フロー	JIS A1171	練り混ぜ直後	mm	160-200
単位容積質量	JIS A1171	練り混ぜ直後	kg/L	2.1-2.3
圧縮強度	JSCE-G 505	2 時間	N/mm ²	10.0 以上
		4 時間		24.0 以上

※試験は環境温度 20±2℃の条件下で実施