

製 品 規 格 表



製品名 ショーボンド クリアガードワン

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
可使時間	温度上昇法	20℃	分	15 以上
硬化時間	ドライングレコーター法	20℃	時間	24 以内
引張強さ	JIS K7113	20℃、7 日間	N/mm ²	10 以上
伸び	JIS K7113	20℃、7 日間	%	20 以上
付着強さ	JIS A6909	20℃、7 日間	N/mm ²	1.5 以上