

# 製品規格表



製品名 ショーボンド クリアプロテクト

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	社内法 ※1)	23°C、7日間	—	0.97±0.10
粘度	JIS K 6833	23°C	mPa・s	900±300
針入度	JIS K 2207	23°C、7日間	1/10mm	60±20

※1) 社内法：ポリスチレンカップに充填し、7日間養生後の質量を測定し算出する。