製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　クリアトップ

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
容器の中での状態	JIS K5600	23℃	―	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様であること
塗膜の外観	JIS K5600	23℃	―	塗膜の外観が正常であること
主剤の加熱残分	JIS K5601	105℃、１時間	%	36～40
硬化剤の NCO 含有率	JIS K1603	23℃	%	15～16