

# 製品規格表



製品名 ショーボンド グラウトT

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.20 ± 0.10
粘度	JIS K6833	20℃	mPa·s	3000 ~ 7000
可使時間	温度上昇法	20℃	分	30 以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	50 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	(1.0~4.0) × 10 <sup>3</sup>
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	40 以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	20 以上
衝撃強さ	JIS K7111	20℃、7日間	kJ/m <sup>2</sup>	1.5 以上
硬さ	JIS K7215	20℃、7日間	HDD	80 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	13 以上