

製品規格表



製品名 ショーボンド HQ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	20℃、7日間	—	1.15±0.05
混合物粘度	JIS K 6833	20℃	mPa・s	1000 以下
圧縮降伏強さ	JIS K 7208	20℃、7日間	N/mm ²	60 以上
引張強さ	JIS K 7113	20℃、7日間	N/mm ²	20 以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	20℃、7日間	N/mm ²	10 以上