

製品規格表



製品名 ショーボンド JH-3

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.25 ± 0.10
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	60 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	(2.0～5.0) × 10 ³
曲げ強さ	JIS K7203	20℃、7日間	N/mm ²	30 以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	20 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	10 以上