

製品規格表

住友大阪セメント株式会社 建材事業部
東京都千代田区六番町6-28 03-5211-4752



製品名 ライオンGRLC(軽量)

試験項目	試験条件	単位	規格値
硬化体比重	水中置換法	(-)	1.55±0.15
圧縮強さ	7日 JIS R 5201 20℃	N/mm ²	20.0以上
	28日		24.0以上
曲げ強さ	7日 JIS R 5201 20℃	N/mm ²	5.0以上

備考

圧縮強さ、曲げ強さは JIS R 5201 に従ったモルタルの値です。

混練配合は、B材:C材:水 = 15:1.65:1.9(重量比)です。

試験温度は20℃です。