

製品規格表



製品名 ショーボンド メジコーク E 1

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	23℃、7日間	—	1.02 ~ 1.60
粘度	目視	—	—	12000 以下
可使時間	温度上昇法	23℃	分	3 以上
圧縮強さ	JIS K7181	23℃、7日間	N/mm ²	2 以上
伸び	JIS K7161	23℃、7日間	%	30 以上
引張強さ	JIS K7161	23℃、7日間	N/mm ²	2 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	23℃、24時間	N/mm ²	1 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	23℃、7日間	N/mm ²	4 以上
硬さ	JIS K7215	23℃、7日間	HDD	30 以上