

# 製品規格表



製品名 ショーボンド メジコーク E 1 (充てん用) (S)

| 試験項目          | 試験方法            | 試験条件     | 単位                | 規格値         |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|
| 比重            | JIS K 7112      | 23℃、7日間  | —                 | 1.02 ～ 1.60 |
| 粘度            | JIS K 6833-1、-2 | 23℃      | mPa・s             | 10000 以下    |
| 可使時間          | 温度上昇法           | 23℃      | 分                 | 15 以上       |
| 引張せん断<br>接着強さ | JIS K 6850      | 23℃、7日間  | N/mm <sup>2</sup> | 4 以上        |
| 引張せん断<br>接着強さ | JIS K 6850      | 23℃、24時間 | N/mm <sup>2</sup> | 1 以上        |
| 引張強さ          | JIS K 7161      | 23℃、7日間  | N/mm <sup>2</sup> | 2 以上        |
| 圧縮強さ          | JIS K 7181      | 23℃、7日間  | N/mm <sup>2</sup> | 2 以上        |
| 伸び            | JIS K 7161      | 23℃、7日間  | %                 | 30 以上       |
| 硬度            | JIS K 7215      | 23℃、7日間  | HDD               | 30 以上       |
|               |                 |          |                   |             |
|               |                 |          |                   |             |
|               |                 |          |                   |             |
|               |                 |          |                   |             |

一般社団法人 電気設備学会「航空灯火・電気施設工事共通仕様書」配線溝充てん材 準拠