

製品規格表



製品名 ショーボンド メジコーク E 1 (表面仕上用) (W)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	5℃、7日間	—	1.02 ～ 1.60
粘度	目視	—	—	ペースト状
可使時間	温度上昇法	5℃	分	15 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K 6850	5℃、7日間	N/mm ²	4 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K 6850	5℃、24 時間	N/mm ²	1 以上
引張強さ	JIS K 7161	5℃、7日間	N/mm ²	2 以上
圧縮強さ	JIS K 7181	5℃、7日間	N/mm ²	2 以上
伸び	JIS K 7161	5℃、7日間	%	30 以上
硬度	JIS K 7215	5℃、7日間	HDD	30 以上

一般社団法人 電気設備学会「航空灯火・電気施設工事共通仕様書」配線溝充てん材 準拠