

製品規格表



製品名 ショーボンド メジコーク E 3

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	23°C、7日	—	1.02 ~ 1.40
粘度	JIS K6833	23°C	mPa·s	5000 以下
可使時間	温度上昇法	23°C	分	3 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	23°C、7日	N/mm ²	8 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	23°C、24時間	N/mm ²	2 以上
引張強さ	JIS K7161	23°C、7日	N/mm ²	20 以上
曲げ強さ	JIS K7171	23°C、7日	N/mm ²	30 以上
圧縮降伏強さ	JIS K7181	23°C、7日	N/mm ²	40 以上
硬さ	JIS K7215	23°C、7日	HDD	80 以上