

製品規格表



製品名 ショールボンド メジコーク E 3 (S)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	23°C、7日	—	1.02~1.40
粘度	JIS K 6833-1、-2	23°C	mPa・s	5000 以下
可使時間	温度上昇法	23°C	分	15 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K 6850	23°C、7日	N/mm ²	8 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K 6850	23°C、24時間	N/mm ²	2 以上
引張強さ	JIS K 7161	23°C、7日	N/mm ²	20 以上
曲げ強さ	JIS K 7171	23°C、7日	N/mm ²	30 以上
圧縮強さ	JIS K 7181	23°C、7日	N/mm ²	40 以上
硬度	JIS K 7215	23°C、7日	HDD	80 以上

一般社団法人 電気設備学会「航空灯火・電気施設工事共通仕様書」灯器類の接着剤（樹脂系）準拠