

# 製品規格表



製品名 ショーボンド メジコーク E 3 (W)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K 7112	23°C、7日	—	1.02~1.40
粘度	JIS K 6833	23°C	mPa・s	5000 以下
可使時間	温度上昇法	23°C	分	3 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K 6850	23°C、7日	N/mm <sup>2</sup>	8 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K 6850	23°C、24時間	N/mm <sup>2</sup>	2 以上
引張強さ	JIS K 7161	23°C、7日	N/mm <sup>2</sup>	20 以上
曲げ強さ	JIS K 7171	23°C、7日	N/mm <sup>2</sup>	30 以上
圧縮強さ	JIS K 7181	23°C、7日	N/mm <sup>2</sup>	40 以上
硬度	JIS K 7215	23°C、7日	HDD	80 以上