

製品規格表



製品名 ショーボンド NS-Uプライマー

(一液型ポリウレタン樹脂プライマー)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
容器の中での状態	JIS K5600	23℃	—	かき混ぜたとき、堅い塊がなく一様なこと
作業性	JIS K5600	23℃	—	作業に支障のないこと
乾燥時間	JIS K5600	23℃	時間	16 以内
可使用時間	JIS K5600	23℃	—	作業環境温度で作業に支障がない可使用時間が確保されていること
塗膜の外観	JIS K5600	23℃	—	乾燥後、しわ、むら、はじき、ふくれ、われ、はがれのないこと
接着強さ	JIS A6909	23℃、7 日間	MPa	標準状態 1.5 以上
ポリウレタン樹脂の定性	JIS K5551	—	—	ポリウレタン樹脂が存在すること

注) 日本下水道事業団編著「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル」(平成 14 年 12 月)

参考資料-2. 防食被覆工法に用いる材料の品質規格 2-2 ポリウレタン樹脂プライマーの品質規格に準拠

NS-Uプライマー-04