製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＮＳモルタル

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
単位容積質量	JIS A1171	23℃	kg／dm³	1.96 ± 0.15
混合粘度	JIS K7117	23℃	mPa・s	170000 ± 50000
可使時間	JIS R5201	23℃	時間	2 以上
硬化時間	JIS R5201	23℃	時間	24 以内