

# 製品規格表



製品名 ショーボンド ネオライナー#10

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
容器の中での状態	JIS K5600	23℃	—	かき混ぜたとき、堅いかたまりがなく一様なること
混合性	JIS K5400	23℃	—	均等に混合すること
分散度	JIS K5600	23℃	μm	50 以下
ポットライフ	JIS K5600	23℃	時間	5 以上
乾燥時間	JIS K5600	23℃	時間	16 以内
混合塗料中の加熱残分	JIS K5601	105℃、1 時間	%	60 以上
混合塗料中の溶剤不溶物	JIS K5407	—	%	30 以上
塗膜の外観	JIS K5600	23℃	—	塗膜の外観が正常であること
耐屈曲性	JIS K5600	23℃、7 日間	—	φ8mmの折り曲げに耐えること
伸び率	JIS K5400 *	23℃、7 日間	%	4 以上
上塗り適合性	JIS K5600	23℃	—	上塗りしても支障のないこと
エポキシ基の定性	JIS K5407	—	—	エポキシ基が存在すること

\* 日本道路協会「道路橋の塩害対策指針（案）同解説」ひびわれ追従性試験方法 準拠

発売元：ショーボンド化学株式会社

製造元：関西ペイント株式会社

ネオライナー#10-02