

# 製品規格表



製品名 ショーボンド ネオライナー#100

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
容器の中での状態	JIS K5600	23℃	—	かき混ぜたとき、堅いかたまりがなく一様なること
混合性	JIS K5400	23℃	—	均等に混合すること
ポットライフ	JIS K5600	23℃	時間	1以上
乾燥時間	JIS K5600	23℃	時間	16以内
混合塗料中の加熱残分	JIS K5601	105℃、1時間	%	60以上
塗膜の外観	JIS K5600	23℃	—	塗膜の外観が正常であること
伸び率	JIS K5400 *	23℃、7日間	%	100以上
上塗り適合性	JIS K5600	23℃	—	上塗りしても支障のないこと
エポキシ基の定性	JIS K5407	—	—	エポキシ基が存在すること

\* 日本道路協会「道路橋の塩害対策指針（案）同解説」ひびわれ追従性試験方法 準拠

発売元：ショーボンド化学株式会社

製造元：関西ペイント株式会社

ネオライナー#100-02