

製品規格表



製品名 ショーボンド ネオプライマーEX

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
混合物 T I 値	JIS K 6833	20℃	—	4.0 以上
曲げ強さ	JIS K 7203	20℃、7日	N/mm ²	40 以上
引張強さ	JIS K 7113	20℃、7日	N/mm ²	30 以上
引張せん断接着強さ	JIS K 6850	20℃、7日	N/mm ²	10 以上
付着強さ	JIS A 6909	20℃、7日	N/mm ²	1.5 以上