製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ネオパテＣＦ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
圧縮強さ	JSCE-E541-2000	20℃、7日間	N／mm^2	35以上
圧縮弾性率	JSCE-E541-2000	20℃、7日間	N／mm^2	1.0×10^{3}以上
引張せん断接着強さ	JSCE-E541-2000	20℃、7日間	N／mm^2	9.8以上
付着強さ※	JSCE-E545-2000	20℃、7日間	N／mm^2	1.5以上

※ モルタル板に、ＣＦプライマーを塗布し指触乾燥後、ネオパテＣＦを塗布し、試験体とした