製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ネオパテＦ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.40 ± 0.20
可使時間	温度上昇法	20℃	分	20以上
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	35以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7日間	N／mm^2	1.0×10^3以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N／mm^2	10以上
付着強さ※	JIS A6909	20℃、7日間	N／mm^2	1.5以上

※ モルタル板に、ネオプライマーを塗布し指触乾燥後、ネオパテＦを塗布し、試験体とした