製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ニュークリアクロスレジン

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
混合物比重	JIS K 7232	23℃	—	1.05±0.10
混合物粘度	JIS K 6833	23℃	mPa･s	10000～40000
硬化剤 NCO 量	電位差滴定法	23℃	%	11.4～12.4
可使時間	社内法 ※)	23℃	分	25 以上

※社内法：混合物粘度の初期粘度が、倍の粘度になるまでの時間