

製品規格表



製品名 ショーボンド OK#1

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20°C、7日間	—	1.60 ± 0.10
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm ²	40 以上
曲げ強さ	JIS K7203	20°C、7日間	N/mm ²	25 以上
引張強さ	JIS K7113	20°C、7日間	N/mm ²	8 以上
付着強さ	建研式	20°C、7日間	N/mm ²	1.5 以上 又は コンクリート破壊