

製品規格表



製品名 ショーボンド PBA

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20℃、7日間	—	1.10 ~ 1.70
粘度	JIS K6833	20℃	mPa·s	10000 ~ 100000
外観	JIS K6833	20℃	—	異常のないこと
可使時間	ドラインゲレーダ法	20℃	時間	2以上
最小ダレ厚さ	JSCE-H 1001 *1	20℃	mm	0.30以上
圧縮強さ	JIS K7208	20℃、7日間	N/mm ²	50以上
引張強さ	JIS K7113	20℃、7日間	N/mm ²	12.5以上
接着強さ	JIS A6024	20℃、7日間	N/mm ²	6以上
引張せん断接着強さ	JIS K6850	20℃、7日間	N/mm ²	12.5以上

*1 土木学会「コンクリート標準示方書 [規準編]」プレキャストコンクリート用エポキシ樹脂接着剤 (橋げた用) 品質規格 (JSCE-H 101-2007) 準拠
PBA-02