

製品規格表



製品名 ショーボンド クイックプライマー

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
外観	目視	—	—	濁りや沈殿のないこと
NCO 濃度	JIS K 1603-1	—	%	6.3±0.5
粘度	JIS Z 8803	25℃	mm ² /s	4.0~21.0
不揮発分	社内法	50℃1 時間	%	31.0±2.5
比重	JIS K 0061	25℃	—	0.94±0.05
付着強さ	JIS A 6909	20℃3 日間	N/mm ²	1.5 以上