

# 製品規格表



製品名 ショーボンド RACタッチ

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
外観	目視	23℃	—	均一に巻かれ、糊なし、折れシワ、巻き巣、ゴミの付着がないこと
厚さ*1	JIS Z 0237	23℃	mm	0.84 ± 0.10
180度引きはがし 粘着力	JIS Z 0237	23℃	N/25mm	13 以上
セパレータ はく離性	JIS Z 1528	23℃	—	良好にはく離できること

\*1 セパレータを含まない