

製品規格表



製品名 ショーボンド レールリペア

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値	
● 液状品 (主剤と硬化剤の混合物)					
比重	JIS K7112	23°C、7日間	—	1.23 ± 0.05	
粘度	JIS K6833	23°C	mPa・s	500 以下	
可使時間	JIS A6024	23°C	分	8 以上	
硬化時間	JSCE-H 101 (RC I式乾燥時間測定器)	23°C	分	60 以内	
引張強さ	JIS K6251	23°C、7日間	N/mm ²	2.0 以上	
伸び	JIS K6251	23°C、7日間	%	100 以上	
● 増粘材 (粉体)					
外観	外観	—	—	短繊維状	
嵩比重	社内試験法	—	g/cc	0.09±0.03	
水分	社内試験法	—	%	8.0 以下	
粒度	+ 1 m m	社内試験法	—	%	1.0 以下
	- 45 μ m	社内試験法	—	%	50.0 以上
石綿含有の有無	社内試験法	—	—	無し	