

# 製品規格表



製品名 ショーボンド レジンファルトソフト

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20℃、7日間	—	2.10 ± 0.10
圧縮強度	JIS A1108	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	4以上
圧縮弾性係数	JIS A1108	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	500以下
曲げ強さ	JIS R5201	20℃、7日間	N/mm <sup>2</sup>	4以上

配合：レジンファルト：フィラー：珪砂7号：珪砂4号 = 1 : 1 : 5 : 3.75