製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢボーセイ

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
単位容積質量	JIS A1171	23℃	ｋｇ／*l*	1.65 ± 0.10
可　使　時　間	社　内　法※	23℃	時間	1 以上
乾　燥　時　間	JIS K5600	23℃	時間	8 以内
混和液中の不揮発分	JIS K6833	105℃、3 時間	%	34.0 ± 2.0
付　着　強　さ	JIS A6916	23℃、7 日間	N／mm^2	0.7 以上

※ 社内法　：基材、混和液を混合後、塗り作業に支障の無い時間を測定