製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ショーボンド　ＳＢ防錆プライマー

試　験　項　目	試　験　方　法	試　験　条　件	単　　位	規　　格　　値
粘　　度	JIS K6833	20℃	mPa・s	1000 以下
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	50 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20℃、7 日間	N／mm^2	1000 以上
曲　げ　強　さ	JIS K7203	20℃、7 日間	N／mm^2	35 以上
引張せん断 接　着　強　さ	JIS K6850	20℃、7 日間	N／mm^2	10 以上