

製品規格表



製品名 ショーボンド SBコンクリート

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20℃、7日間	—	2.15 ± 0.10
圧縮強度	JIS A1108	20℃、7日間	N/mm ²	50 以上
圧縮弾性係数	JIS A1108	20℃、7日間	N/mm ²	10×10 ³ 以上
曲げ強度	JIS A1106	20℃、7日間	N/mm ²	15 以上

配合：#505：珪砂4号：珪砂7号：乾燥粗骨材#812 = 1 : 1.5 : 1.5 : 5