

# 製品規格表



製品名 ショーボンド SBJT

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	20°C、7日間	—	1.20 ± 0.10
圧縮降伏強さ	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	50 以上
圧縮弾性率	JIS K7208	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	1000 以上
曲げ強さ	JIS K7203	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	35 以上
引張せん断 接着強さ	JIS K6850	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	10 以上
コンクリート 付着強さ	JIS A6909	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	1.6 以上または 母材破壊