製　品　規　格　表

ショーボンドマテリアル株式会社

製品名　ＳＢＬＮジェル

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
密度	JIS K5600-2-4	20℃	g/cm^3	1.20±0.10
ダレ性試験	社内法※	23℃，60%RH	―	24時間以降 ダレなし

※ダレ性試験：70×150×3mmのスレート板の長さ100mm部分に製造から24時間以降に塗布量1.0kg/m^{2}となるようにジェルを塗布し，垂直に立てて静置する．静置から24時間後以降にダレが認められなければ合格とする．