

製品規格表



製品名 ショーボンド SBモルタル (1 : 5)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20℃、7日間	—	2.00 ± 0.10
圧縮強度	JIS A1108	20℃、7日間	N/mm ²	50 以上
圧縮弾性係数	JIS A1108	20℃、7日間	N/mm ²	(4.0~8.0) × 10 ³
曲げ強さ	JIS R5201	20℃、7日間	N/mm ²	25 以上

配合：#303：珪砂4号：珪砂7号 = 1 : 2.5 : 2.5