

製品規格表



製品名 ショーボンド SBモルタルA (1:5)

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20℃、7日間	—	2.00 ± 0.10
圧縮強度	JIS A1108	20℃、7日間	N/mm ²	50 以上
圧縮弾性係数	JIS A1149	20℃、7日間	kN/mm ²	4.0 以上
曲げ強さ	JIS R5201	20℃、7日間	N/mm ²	20 以上

配合：#303A：珪砂4号：珪砂7号 = 1 : 2.5 : 2.5

SBモルタルA (1:5) - 05