

# 製品規格表



製品名 ショーボンド SBプレパックドコンクリート

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	水中置換法	20°C、7日間	—	2.05 ± 0.10
圧縮強度	JIS A1108	20°C、7日間	N/mm <sup>2</sup>	35以上

配合：#707：乾燥粗骨材#812 = 1 : 3.7