

製品規格表



製品名 ショーボンド S B Qガード

試験項目	試験方法	試験条件	単位	規格値
比重	JIS K7112	23℃、7日間	—	1.23 ± 0.05
粘度	JIS K6833	23℃	mPa・s	500 以下
可使時間	JIS A6024	23℃	分	8 以上
硬化時間	JSCE-H 101 (RCI式乾燥時間測定器)	23℃	分	60 以内
引張強さ	JIS K6251	23℃、7日間	N/mm ²	2.0 以上
伸び	JIS K6251	23℃、7日間	%	100 以上